

BOLLETTINO DI INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATION				Pag. 1 di 1	
				Emesso il 28/05/2014 date	
Codice Mescola Compound code		Descrizione Mescola NBSP50 Compound name			
Polimero/ polymer NBR	Tempo limite di stoccaggio / Shelf Life	Colore/ Colour BLACK	Tipo di trasformazione / Type of application ESTRUSIONE + Sali fusi/ Extrusion LCM		Temperatura di esercizio / Working Temperature
Applicazione / Application BUILDING PROFILES		CAPITOLATO o NORMA DI RIFERIMENTO / Standard ST			
CARATTERISTICA PROPERTIES		METODO METHOD	U.M.	LIMITI A SPECIFICA SPECIFICATION	VALORI RILEVATO OBTAINED VALUE
CARATTERISTICHE DELLA MESCOLA VULCANIZZATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI CHARACTERISTICS OF THE COMPOUND VULCANIZED AT THE FOLLOWING CONDITIONS					
PROVE ESEGUITE SU: PLACCHETTE DA 2 mm VULCANIZZATE A 160°C PER 20 MIN. PLACCHETTE DA 6 mm. VULCANIZZATE A 160°C PER 40 MIN. DISCHI DA 12, 5 mm DI SPESSORE Ø 29 mm : 50 MIN A 160°C DISCHI DA 6 mm DI SPESSORE Ø 36 mm : 15 MIN A 160°C (PLATELET thickness mm Vulcanized at °C for minutes + DISK thickness mm Vulcanized at °C for minutes)					
CARATTERISTICA PROPERTIES		METODO METHOD	U.M.	LIMITI A SPECIFICA SPECIFICATION	VALORI RILEVATO OBTAINED VALUE
Durezza / Hardness		ASTM D 2240 3 _s	ShA		63
Peso specifico / Specific gravity		ISO 2781 A	g/cm ³		1,227
Densità espanso UHF/ARIA CALDA			g/cm ³		0,530
Densità espanso SALI FUSI			g/cm ³		0,580
Carico di rottura / Tensile strength		ISO 37 – Tipo 1	N/mm ²		12
Allungamento a rottura / Elongation at break		ISO 37 – Tipo 1	%		270
Modulo al 100%		ISO 37 – Tipo 1	N/mm ²		4,5
Temperatura di esercizio continuo: + 100°C - 30°C Continuous WORKING TEMPERATURE : + 100°C - 30 °C:					
NOTE Le informazioni e i dati contenuti in questo bollettino sono ritenuti attendibili, essendo ottenuti secondo i metodi indicati e quindi sono forniti in buona fede. The information and data referred to "obtained value" are believed to be accurate and are given in good faith but they aren't contractual parameters. However, accuracy is not guaranteed and no warranty to obtain the same results in other laboratory.					
I dati tecnici rispondono fedelmente a quelli trasmessi dal produttore della mescola ottenuti secondo i metodi di prova codificati nelle norme tecniche applicabili. The technical data correspond exactly to the ones transmitted by the manufacturer of the compound, achieved according to the method of test stated in the technical norms in force					